

HEBO-Connect Outside (außen)

TECHNISCHE DATEN		
Farbe	grau (dampffffen)	
Basis	hochwertige Polymerfolie, beidseitig vlieskaschiert	
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C	
Lagerfähigkeit Originalgebinde	mind. 12 Monate bei +10°C bis +25°C	
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C	
Breite	nach Wunsch von 50 - 500 mm	
Rollenlänge	40 m	
Höchstzugkraft	längs: > 380 N / 5 cm quer: > 70N / 5 cm	DIN EN 12 311 - 2
Dehnung bei Höchstzugkraft	längs: > 10 % quer: > 160 %	DIN EN 12 311 - 2
Brandverhalten	B2 normalentflammbar Brandklasse E	DIN 4102 - 1 DIN EN 13 501 - 1
Luftdichtheit Schlagregendichtheit	luftdicht ≥ 1050 Pa	DIN 4108 - 7 in Anlehnung an DIN EN 1027
Wasserdruckbeständigkeit- Schlagregendichtheit	> 200 cm Wassersäule	DIN EN 20 811
Sd-Wert	ca. 0,1 m	DIN EN ISO 12 572
UV- / Witterungsbeständigkeit	max. 9 Monate	

